



Teknisk Datablad

Anti Graffiti Coating

To-komponent Epoxy coating

Beskrivelse

ROCOL Anti Graffiti Coating er en to-komponent vandbaseret epoxy coating, der hindrer graffitien i at sætte sig fast på f.eks: Beton, træ, mursten, fliser samt de fleste malede overflader.

Anti Graffiti systemet inkluderer også ROCOL Graffiti Vask samt ROCOL Graffiti Fjerner.

ROCOL Anti Graffiti Coating kan anvendes både indendørs og udendørs.

Egenskaber:

- Vandbaseret
- Transparent coating
- Kan påføres eksisterende coating, mursten og beton
- Anvendes både indendørs og udendørs
- Kemisk modstandsdygtig



Anvendelse:

De overflader der skal behandles skal være tørre, rene og fri for olie, fedt, snavs og løst materiale. Såfremt at overfladen der skal behandles er porøs eller ru, kan det være nødvendigt at påføre 2 lag coating. Det første lag bør tørre i 16 timer (ved 20°C) før påføring af andet lag. Ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid.

Til at teste foreneligheden mellem Anti-Graffiti Coating og overfladen der skal behandles, bruges vedlagte test kit. (se vejledningen i låget).

BRUGSVEJLEDNING:

1. Tøm transportemballagen for indhold.
2. Hæld Basen (Del A) ud i transportemballagen.
3. Under omrøring af Basen (Del A), tilsættes alt Hærder (Del B) og der omrøres indtil blandingen bliver mælkehvid og ensartet. Der omrøres yderligere 3 min. **Utilstrækkelig omrøring af komponenterne kan resultere i et dårligt slutresultat.**
4. Påfør blandingen med en korthåret malerulle. På mindre arealer og hjørner påføres produktet med pensel.
5. Alt udstyr/værktøj skal rengøres med vand straks efter brug.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 03.06.02

INFORMATION

Anti Graffiti Coating

Tekniske og fysiske data

Lagerholdbarhed:	2 år.
Tørstofindhold:	34 %.
VOC indhold:	130 gr./liter (Base + hærdere).
Blandingsforhold (w/w):	4 dele base til 1 del hærdere.
Anbefalet filmtykkelse: (pr. lag).	Vådfilm: 70-100 µm, tørfilm: 25-35 µm.
Rækkeevne:	35 m ² pr. 2,5 liter afhængig af overfladens porøsitet.
Potlife (ved 20° C):	6-7 timer.
Tørretid (ved 20° C):	Berøringstør: 6-7 timer. Fuldt afhærdet: 16 timer.
Overmalingsinterval:	Min. 16 timer, max. 7 dage.
Max. modstand mod graffiti:	Opnås efter 7 dage.
Brandfarlighed:	Ikke brandfarlig.
Kodenummer:	2-5 (1993).
PR. nr.:	1015889 (Base), 1015897 (Hærdere).
Indhold:	2,5 liter
Varenr.:	93001000

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.com

www.itw-scan.com