



Teknisk Datablad

Safe Step™ Clear Antislip Spray

Klar Skridsikker Coating på Spray

Beskrivelse:

Safe Step™ Clear Antislip Spray er en klar, skridsikker coating på aerosolbasis. Coatingen er baseret på en hurtigtørrende modificeret epoxy ester.

Slid- og kemikaliebestandig og kan anvendes på de fleste overflader indendørs og udendørs til gående trafik. Er ideel til brug på trappetrin, gangbroer, stiger, omkring swimming pools og brusearealer, gulve m.m.

Egenskaber:

- Slidstærk skridsikker coating på aerosol
- Let at påføre – ingen spild – ingen svineri
- Til indendørs og udendørs brug
- Også velegnet til bade- og svømmearealer
- Kemisk modstandsdygtig

Anvendelse:

Overfladebehandling: Alle overflader skal være rene, tørre og støvfri før påføring af produktet. Fedtede el. snavsede overflader bør rengøres med ROCOL™ Heavy Duty Cleaner, vaskes af i vand og tørres.

- Stål:** Hvis muligt bør overfladen slibes let for at give maksimal vedhæftning af produktet.
Træ: Gammelt træ bør være sundt, rent og tørt. Nyt el. porøst træ bør først behandles med en grunder før påføring af Safe Step™ Clear Antislip Spray
- Beton:** På ny beton anbefales rengøring med ROCOL™ Acid Etch Solution.
- Malede overflader:** Malede eller coatede overflader slibes let og rengøres grundigt. Før påføring bør man teste produktets forenelighed med underlaget på et lille prøveareal.
- GRP (Glasfiber):** Slib overfladen let, rengør derefter med ROCOL™ Heavy Duty Cleaner. Skyl efter med rent vand og tillad overfladen at tørre før påføring af Safe Step™ Clear Antislip Spray

Før påføring: Omryst aerosoldåsen indtil blandekuglerne høres, fortsæt herefter omrystning i mindst 1 min.

Påføring: Afdæk de områder der ikke ønskes behandlet. Hold aerosolen i afstand af 20-30 cm fra overfladen. Aktiver dysen let og spray fra side til side. Tillad overlappning for at sikre fuld dækning. Påfør 2 lag. Lad første lag tørre i 30 min. inden påføring af andet lag.

Gencoating: Slidte overflader gencoates. Overfladen rengøres og påføres to lag Safe Step™ Clear Antislip.

Efter brug: Vend aerosolen på hovedet og spray i ca. 3-5 sekunder indtil dysen er ren for maling.

Fjernelse af Safe Step™ Clear Antislip Spray: Anvend evt. en opløsningsmiddel baseret malingsfjerner. Følg fabrikantens anvisninger.

Fortsættes

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 03.06.02

INFORMATION

Safe Step™ Clear Antislip Spray

Vedligeholdelse: Overfalden rengøres jævnlige for at bevare dens skridsikre egenskaber. Meget beskidte overflader kan evt. rengøres med et biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel. Skyl efter med vand og lad overfalden tørre.

Tekniske og fysiske data

Farve:	Klar.
Forpakning:	400ml. aerosol.
Coating:	Modificeret epoxy ester.
Drivgas:	Butan/propan.
Rækkeevne:	1,5 – 2,5 m ² pr. dåse.
Tørretider:	- Støvtør: 30 min. - Berøringstør: 30-40 min. - Overmalingstør: 30-60 min. - Gangtør: 12 timer. (let trafik). - Fuldt udhærdet: 24 timer.
Kemikalieresistent:	Maksimal efter ca. 7 døgn.
Påføringstemperatur:	5-30°C.
VOC indhold:	640gr./ltr. (flygtige organiske stoffer)
TRL anti-skrid egenskaber (4S slider):	- Tør: 79. - Våd: 62. - Fedtet: 35.
Fleksibilitet:	Fremragende. (Konisk dorn)
Lagerholdbarhed:	2 år.
Kodenummer:	4-3 (1993).
Varenummer:	96011000

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

ITW Chemical Products Scandinavia

**Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.com
www.itw-scan.com**